


Faßt man alles zusammen, so sieht man, daß ganz verschiedene Komplexe die Träger der Farben sind — komplexe Anionen, komplexe Kationen und Nichteletrolyte, aber bei allen spielen Nebenvalenzen eine Rolle und zwar auch bei den Brenzatechinferrionen, bei welchen man in Analogie mit den blauen Oxalatochromaten annehmen muß, daß vom Eisenatom eine Nebenvalenz gegen dasjenige Sauerstoffatom des Brenzatechins geäußert wird, das nicht durch eine Hauptvalenz an das Eisen gebunden ist:



Außerdem ist zu bemerken, daß Ferrisalze der organischen Säuren und auch der anorganischen im bisher üblichen Sinne nicht vorkommen, es sind stets Verbindungen mit irgendeinem komplexen Kation oder Anion. Wenn sie die Zusammensetzung eines einfachen Ferrisalzes zeigen, können sie, wie das Ferribenzhydroxamat oder das Ferriacetylacetonat, innere Komplexsalze sein, oder wie gewisse Chromiacetate, Salze eines komplexen Kations:



Was das Geschichtliche betrifft, so wurden zuerst die grünen Chromiacetate mit dem mehrkernigen Kation aufgefunden, dann gingen wir zur Untersuchung der roten Ferriacetate über, und hierauf erst wandten wir uns den Phenoleisenfärbungen zu. [A. 159.]

Über die Sauerstoffbestimmung mit Kupferammoniak.

Von W. HAEHNEL u. M. MUGDAN.

(Aus dem Laboratorium des Consortium für elektrochemische Industrie, München.)

(Eingeg. 17.11. 1919.)

Als Absorptionsflüssigkeit für die Sauerstoffbestimmung mit Kupferoxydulammoniak wird in den gasanalytischen Lehrbüchern eine Mischung gleicher Volumteile einer kaltgesättigten Ammoniumcarbonatlösung und einer Ammoniaklösung vom spez. Gew. 0,93 vorgeschrieben. Für ungenaue Analysen spielt der Ammoniakpartialdruck, der sich bei der Berührung des zu analysierenden Gases mit der Absorptionsflüssigkeit in dem Gase einstellt, vielfach keine erhebliche Rolle. Er wird aber bei Präzisionsanalysen, wie sie beispielsweise in der Sauerstoff- und Wasserstofftechnik zur Betriebskontrolle auszuführen sind, von Bedeutung. Die Verwendung von angesäuerten Wasser als Sperrflüssigkeit genügt erfahrungsgemäß nicht zu einer quantitativen und hinreichend raschen Beseitigung des Ammoniakpartialdruckes. Man ist deshalb genötigt, den nach der Absorption des Sauerstoffs verbleibenden Gasrest in eine Absorptionspipette mit verdünnter Schwefelsäure überzuführen, um das Ammoniak zu binden. Aber auch bei Anwendung dieser Maßnahme fällt das Resultat in vielen Fällen falsch aus. Es läßt sich nämlich, namentlich bei oft und rasch auszuführenden Betriebsanalysen, kaum vermeiden, daß beim Überführen des Gasrestes aus der Sauerstoffabsorptionspipette in die Meßbürette etwas von der ammoniumcarbonathaltigen Absorptionsflüssigkeit in die letztere mit übergeht, und daß dann beim Übertreiben des Gasrestes in die Säurepipette eine gewisse Menge Carbonatlösung in die Schwefelsäure gelangt. Es entsteht dann in der Schwefelsäurepipette etwas Kohlendioxyd, das jetzt durch ein abermaliges Übertreiben des Gasrestes in eine Kalipipette beseitigt werden muß. Die Erzielung eines genauen Sauerstoffwertes hat also eine dreimalige Behandlung des Gases in drei verschiedenen Pipetten zur Voraussetzung.

Diese Komplikation der Analyse infolge der Bildung des Kohlendioxyds läßt sich dadurch vermeiden, daß man in der Absorptionsflüssigkeit für den Sauerstoff die kaltgesättigte Ammoniumcarbonatlösung durch eine kaltgesättigte Ammoniumchloridlösung, die mit dem gleichen Volumen Ammoniaklösung vom spez. Gew. 0,93 vermischt wird, ersetzt. Der Verlauf und die Geschwindigkeit der Sauerstoffabsorption werden durch diese Modifikation in keiner Weise beeinflußt.

Analysen von Luft.

I. Verwendung von Ammoniumcarbonatlösung.		
	Analyse I	Analyse II
1. Gasrest nach der Kupferpipette	81,6 ccm	81,0 ccm
2. " " " Schwefelsäurepipette	80,6 ccm	80,8 ccm
3. " " " Kalipipette	79,6 ccm	79,6 ccm
Differenz zwischen 2 und 3	1,0 ccm	1,2 ccm

II. Verwendung von Ammoniumchloridlösung.

	Analyse I	Analyse II
1. Gasrest nach der Kupferpipette	82,4 ccm	83,4 ccm
2. " " " Schwefelsäurepipette	79,6 ccm	79,6 ccm
3. " " " Kalipipette	79,6 ccm	79,6 ccm
Differenz zwischen 2 und 3	0,0 ccm	0,0 ccm

[A. 185.]

Über die Analyse von Aluminiumasche.

Von Dr. HEINRICH HILLER, Steeg am Hallstättersee.

(Eingeg. 2/12. 1919.)

Beim Umschmelzen von Rohaluminium auf die handelsüblichen Gußstücke (C-, I-Barren usw.) ergibt sich zu einem gewissen Prozentsatz ein Abbrand, der aus mehr oder minder großen Stücken, bis zu feinem Staub besteht. Durch Sieben wird der grobe, hauptsächlich aus Metall bestehende Anteil vom Staub getrennt. Während das Metall neuerlich ohne weiteres im elektrischen Ofen eingeschmolzen wird, ist der Staub, der zur Hauptsache Verunreinigungen enthält, direkt nicht verwendbar. Er hat meist folgende Zusammensetzung:

SiO ₂	2,5%
Al ₂ O ₃	53,6%
Al	30,6%
Fe ₂ O ₃	1,0%
CaCO ₃ ¹⁾	6,3%
Na ₂ CO ₃	1,1%
Glühverlust	2,3%
Rest C usw.	2,6%

Das Carbid, hauptsächlich Al₄C₃, kann durch Auskochen mit Wasser zu Al₂O₃ bzw. Al(OH)₃ zersetzt werden.

Wenngleich die Bestimmung der Kieselsäure und des Eisens wie üblich vorgenommen wird, so bietet doch die Bestimmung des molekularen Aluminiums manigfache Schwierigkeiten. Anscheinend müßten die für die Zinkstaubanalyse im Gebrauch stehenden Methoden auch für die Aluminiumaschenanalyse unmittelbar übertragbar sein, allein die ganz anderen Löslichkeitsverhältnisse des Aluminiums erfordern, einen anders gerichteten Weg zu beschreiten.

Das Verfahren nach K o h n - A b r e s t²⁾ beruht darauf, das molekulare Aluminium mit einer neutralen Ferrisulfatlösung in CO₂-Atmosphäre in Lösung zu bringen, die nach erfolgter Reduktion angesäuert und das gebildete Ferrosulfat mit $1/10$ -n-KMnO₄ titriert wird. Diese, für Aluminiumpulver sehr gut anwendbare Methode, eignet sich aber nicht für Materialien, die molekulares Aluminium von Oxyd eingeschlossen enthalten. Es wurde versucht, das Verfahren derart zu modifizieren, daß gleich der Säurezusatz erfolgt, um das Ferrisulfat reaktionsfähiger zu gestalten. Leider lieferte diese Methode keine quantitativen Ergebnisse, da neben der Reduktion auch Wasserstoffentwicklung auftrat. In Bezug auf vorgenannte Analyse mit einem Gehalt von 30,6% Al schwankte das Resultat zwischen 18—26%, je nach der Menge der zugesetzten Säure. Auch das für die Zinkstaubanalyse empfohlene K₂Cr₂O₇ als Sauerstoffüberträger würde hier nicht am Platze sein, abgesehen davon, daß es die Verwendung von Jodpräparaten erforderlich macht. Es blieb nichts übrig, als das Prinzip der oxydinitritischen Bestimmungsmethode zu verlassen und den Gehalt an molekularem Aluminium mit Hilfe des entwickelten Wasserstoffs zu ermitteln. Damit eröffnen sich zwei Wege, nämlich den Wasserstoff volumetrisch oder nach der Verbrennung über Kupferoxyd als Wasser zu ermitteln.

Die volumetrische Wasserstoffbestimmungsmethode kam wegen ihrer umständlichen Ausführbarkeit nicht in Betracht. Nur die Methode nach K l e m p³⁾ wurde einer Überprüfung und kleinen Abänderungen unterzogen.

Der Aufschluß erfolgte einmal mit KOH (35%), ein anderes Mal mit H₂SO₄ (D. 1,6). Beide Methoden ergaben gleiche Resultate. Der Grund, weshalb vom Laugenaufschluß abgegangen wurde, liegt darin, daß es sich aus Gründen der Sicherheit als notwendig erwies, vor Beginn des Versuches die Luft durch CO₂ zu verdrängen, um Explosionen durch entstehende Wasserstoff-Luftgemische zu

¹⁾ Ist bloß ein akzessorischer Bestandteil, der sich notwendigerweise in der Asche nicht findet.

²⁾ Bull. Soc. Chim. Paris [1] 31, 232 [1904].

³⁾ Z. anal. Chem. 1890, 388.