

Korngröße über $15\text{ }\mu$ überträgt der Sand seine Eigenausdehnung nicht mehr auf den Scherben, sondern erst in allerfeinster Verteilung, wenn der Scherben vollständig und homogen vom Quarz durchsetzt ist. Die Abhängigkeit vom Gehalt an allerfeinstem Sand zeigt sich bei der Glasurrißsicherheit und bei der Kantenfestigkeit. Für dichte Massen kann man die Glasurrißsicherheit sehr weit treiben, bei Massen mit mehr als 18% Wasseraufnahmefähigkeit ist es schwer, unter den normalen Betriebsverhältnissen eine hinreichende Glasurrißsicherheit zu erzielen. Daraus ergibt sich das Bestreben, zu dichtgebrannten, hartsteinähnlichen Massen zu gelangen. Rohkaolin und Ton führen Feldspat als Mineralreste mit sich, dadurch verschafft man sich kostenlos den teuren Feldspat, der außerdem früher zur Sinterung gelangt, weil er in allerfeinster Verteilung vorliegt. Noch günstiger scheint in dieser Hinsicht Glimmer zu sein, den die meisten Tone in beträchtlichen Mengen enthalten. Bisher war man der Auffassung, daß Glimmer seine sinternde Wirkung erst bei höheren Temperaturen ausübt als Feldspat. In glimmerreichen Tonen steht aber ein Material zur Verfügung, das es ermöglicht, bei niedriger Temperatur dichte Scherben zu erzielen. — Man muß die äußersten Temperaturunterschiede in den einzelnen Öfen des Betriebes bei Roh- und Garbrand genau kennen. Glasurrißsicherheit und Kantenfestigkeit ändern sich mit der Brenntemperatur. Es ist also zweckmäßig, an Versuchsmassen die Werte für die Abhängigkeit der Glasurrißsicherheit und Kantenfestigkeit festzustellen, um zu ermitteln, ob innerhalb der betrieblich vorhandenen Temperaturdifferenzen die Massen den Ansprüchen genügen. —

Dr.-Ing. M. Jacoby: „Aus der Fabrikation der Feuertronaren.“

Der Feuertron ist in der Lage, dem Steingut, aus dem jetzt die meisten sanitären Gegenstände hergestellt werden, Konkurrenz zu machen, man kann aus Feuertron jedes sanitäre Stück bis zur größten Badewanne herstellen. Grundlage der Feuertronmasse ist eine Chamottemasse, günstig ist es, diese als Kapselbruch aus Porzellanfabriken zu beziehen. Die Mischung Ton-Chamotte kann im Verhältnis 40 : 50 oder 50 : 50 angewandt werden. Man kann heute alle Feuertronstücke gießen, das Formen kommt kaum noch in Frage. Das von Spanneberg zuerst vorgeschlagene Verfahren des Gießens mit Humus wurde auch auf den Feuertron übertragen und gibt dem Feuertron eine große Druckfestigkeit, die gerade bei den großen, schweren Stücken wichtig ist. Im allgemeinen gießt man in der Keramik mit Soda; da man aber mit Soda allein die erforderliche Trockenfestigkeit nicht erreicht, hat man einen Teil der Soda durch Wasserglas ersetzt. Beim Gießen von Feuertron kommt man mit wenig Wasser (13—14%) aus, Voraussetzung ist sorgfältige Aufbereitung der Gießmasse und ein gut ausgearbeitetes Formensystem.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik.

Berlin, 18. März 1932.

Vorsitzender: Prof. Dr. Weidert.

Prof. Dr. Weidert, Berlin: „Unsichtbares Licht.“

Vortr. erörtert die Wirkungen und Nutzanwendungen der sich zu beiden Seiten des sichtbaren Spektrums (400—750 m μ) erstreckenden Wellen, die man nicht mehr als Lichtwellen bezeichnet; er beschränkt sich bei dem optisch erfassbaren Gebiet auf die ultravioletten und ultraroten Strahlen und läßt die Röntgenstrahlen sowie die elektromagnetischen Wellen außer Betracht. Mit Hilfe eines Fluoreszenzschirmes lassen sich im kurzweligen Gebiet die uv. Strahlen bis etwa 210 m μ in sichtbares Licht verwandeln, im langwelligeren Teil mit einem Phosphoreszenzschirm bis ins Gebiet von 800—1000 m μ ; die sich an das Rotgebiet anschließenden Strahlen kann man auch mit Hilfe eines Thermoelementes nachweisen. Bei den ultravioletten Strahlen sind die physiologischen, hautreizenden Wirkungen bekannt (Sonnenbrand). Die Sonne strahlt aber nur Wellen bis 294 m μ aus; eine ergiebige UV.-Lichtquelle ist die Quecksilberlampe. Die hautreizenden Wirkungen der uv. Strahlen liegen bei Wellen, die etwas größer sind als die von der Atmosphäre glatt durchgelassenen. Eine andere unangenehme Wirkung der ultravioletten Strahlen ist ihre starke Blendung. Man kann sich hiervor durch geeignete Brillengläser schützen. Früher hat man Eisen- und Chromoxyd für diesen Zweck als Glaszusatz verwendet, aber die so hergestellten Gläser absorbieren auch bis ins Gebiet der sichtbaren Wellen.

In neuerer Zeit hat man festgestellt, daß verschiedene seltene Erden ultravioletts gut absorbieren. Nutzbringend verwendet wird aber nur das Ceroxyd. Zusatz von 3% Ce₂O₃, bei 4 mm dicken Gläsern absorbiert Ultravioletts sehr gut. Den sogen. Glasmacherstar hat man früher den ultravioletten Strahlen zugeschrieben. Zum Schutz vor den ultraroten Strahlen muß man den Glasmachern Brillen geben, die die Hitzewellen abschneiden. Hierzu sind jetzt besondere Gläser hergestellt worden, die auch für Schweißerbrillen verwendet werden; in diesem Falle muß das Glas aber auch die ultravioletten Strahlen absorbieren und einen Zusatz von Ceroxyd erhalten, während man die ultraroten durch einen Zusatz von Eisenoxydabschneidet. Man hat für die Zwecke, wo man nur die ultraroten Strahlen herausschneiden will, so für Kinoprojektionslampen, früher dünne Drahtnetze verwendet, die nur das sichtbare Licht durchlassen und das langwellige stark zerstreuen. Es wird aber auch viel Licht im sichtbaren Teil absorbiert, und man hat dann Gold genommen, das die Wärmestrahlen gut zurückhält. Die Goldschichten sind jedoch sehr empfindlich. Die in neuerer Zeit mit einem Zusatz von Eisenoxydabschneideten Gläsern bedeuten einen großen Fortschritt; die Gläser sind für das Auge fast durchsichtig, wirken aber hinsichtlich der Absorption der Wärmestrahlen besser als Gold. In der Milch tötet man Bakterien ab, indem man in Quarzglasgefäß mit uv. Licht bestrahlt. Während uv. Strahlen in starker Dosierung auf die Haut zerstörend wirken können, wirken sie bei schwacher Bestrahlung oft fördernd auf menschliche, tierische und pflanzliche Organismen. So wird bei Pflanzen die wachstumfördernde Wirkung ausgenutzt, indem man Treibhäuser mit uv. durchlässigen Gläsern verglast. Vortr. verweist auf die von England ausgehende Bewegung, Schul- und Krankenräume mit uv. durchlässigem Fensterglas zu versehen, und die Versuche mit dem Vitaglas. In Deutschland hat sich z. B. das Präfoglas gut bewährt. Während die ultravioletten Strahlen an den oberen Hautschichten abgeschnitten werden, dringen die roten und ultraroten Strahlen gut in die tieferen Körperschichten ein. Die Geheimsignalisierung mit ultraroten Strahlen hat Bedeutung erlangt. Unter Verwendung von schnell sich einstellenden Thermoelementen und Galvanometern kann man sehr gut, z. B. nachts, Schiffe feststellen, die ihre Lichtquellen abgelenkt haben. Man kann den Himmel nach Flugzeugen ableuchten. Weiter wird die Signalisierung mit ultraroten Strahlen auch verwendet zur Sicherung von Tresoranlagen. Da die ultraroten Strahlen sogar durch Nebel hindurchgehen, kann man Fernaufnahmen auf weite Entfernung vornehmen unter Verwendung von ultraroten Filtern und Platten. Man kann auf Agfa-Infrarot-Platten mit Momentblitz unter Schwarzfiltern Aufnahmen machen. Vortr. verweist auf die Möglichkeit, auf diese Weise durch solche Photographien im Dunkeln manche okkultistische Fragen zu klären.

11. Braunkohlentagung des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins.

Berlin, 8. und 9. April 1932.

Vorsitzender: Generaldirektor Dr.-Ing. e. h. Piatscheck.

In seiner Eröffnungsansprache hob der Vorsitzende hervor, daß wohl für die Braunkohlenindustrie der Tiefstand noch nicht erreicht sei. Bezogen auf das Jahr 1929, weist der deutsche Steinkohlenbergbau einen Förderrückgang von 27,4%, die deutsche Braunkohle einen solchen von 23,6% auf. Der mitteldeutsche Braunkohlenbergbau ist durch einen Verlust von 24,5% in der Förderung und von 24,8% in der Briketterzeugung besonders hart betroffen worden. Seine Förderung ist von 117,6 Mill. t (1929) auf 88,8 Mill. t (1931), die Briketterzeugung von 30 Mill. t auf 22,5 Mill. t gesunken. Auch die Nebenproduktengewinnung hat stark gelitten. Im Mai 1931 ist im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau eine weitere Verkürzung der Schichtzeiten vorgenommen worden, die eine Neueinstellung von etwa 4000 Mann als erfreuliche Folge für den Arbeitsmarkt zeitigte. Doch haben einerseits die Wirtschaftslage, andererseits Rationalisierungsmaßnahmen einzelner Werke bewirkt, daß hiervom wieder ein Teil abgebaut wurde. Bestrebungen, eine 40-Stunden-Woche durch Gesetz festzulegen, sind abzulehnen. Bei einer Lohn- und Gehaltssumme von 133 Mill. M. hat der mitteldeutsche Braunkohlenbergbau rund 47 Mill. M. an Sozialversicherungsbeiträgen aufbringen müssen. Das sind, auf den Kopf des Vollarbeiters gerechnet, 830 M. je Jahr, eine Summe,